

# PVC COATED FABRIC

*JUM·PhiPher*

## DATA SHEET

技术参数

J1061M

Testing Method

Width 门幅	155 cm 61 inch	
Base Fabric 基布	100%PES 550 Dtex 28x28	DIN EN ISO 2060
Total Weight 总克重	294 g/m <sup>2</sup> 8.7 OZ/YD <sup>2</sup>	DIN EN ISO 2286-2 BS 3424 Method 5A
Composition Fabric 基布克重	120 g/m <sup>2</sup> 3.5 OZ/YD <sup>2</sup>	DIN EN ISO 2286-2 BS 3424 Method 5B
Composition Coating 涂层克重	174 g/m <sup>2</sup> 5.2 OZ/YD <sup>2</sup> PVC	
Lacquering 表处	Matt	
Breaking Strength Warp 抗拉强度（经向）	1820 N/5cm 409 LBS/2inch	DIN 53 354 BS 3424 Method FS 5100
Breaking Strength Weft 抗拉强度（纬向）	1550 N/5cm 349 LBS/2inch	DIN 53 354 BS 3424 Method FS 5100
Tear Strength Warp 撕裂强度（经向）	182 N 41 LBS	DIN 53 363 BS 3424 Method FS 5134
Tear Strength Weft 撕裂强度（纬向）	144 N 32 LBS	DIN 53 363 BS 3424 Method FS 5134
Adhesion	65N 14.6 LBS	DIN 53 357 BS 3424 Method 9B FS 5970

All our technical characteristics are indicative

以上数据按照相关标准检测.JUM公司保留最终解释权。